


# LINOSA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*



# LINOSA Muscade 175

Dieser einfarbige, das Licht filternde, Leinen ähnliche Stoff ist faszinierend und perfekt geeignet für natürliche, warme Dekoration.

## Propriétés techniques



Non feu

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Kissen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Composition</b>      | 100% feuerfester Polyester                         |
| <b>Poids</b>            | 260 g/m² 728 g/ml <b>Laize</b> 280 cm              |
| <b>Sens</b>             | Contresens                                         |
| <b>Labels</b>           | France Terre Textile (R016)                        |
| <b>Certifications</b>   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                  |
| <b>Minimum commande</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                             |

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                 |                 |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                 |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                             | 33 %            |
|                  | Absorption lumineuse                            | 51 %            |
|                  | Transmission lumineuse                          | 16 %            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                               | 46 %            |
|                  | Absorption solaire                              | 28 %            |
|                  | Transmission solaire                            | 26 %            |
|                  | Transmission UV                                 | 14 %            |
|                  | Gtot                                            | Gt 42 % Fc 71 % |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                     | 6               |
|                  | Boulochage                                      | 1-2             |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                    |                 |
|                  | Chaîne                                          | -2              |
|                  | Trame                                           | -0.5            |
|                  | Martindale (Cycles)                             | 30000           |
|                  | Allongement rupture (mm)                        |                 |
|                  | Chaîne                                          | 25              |
|                  | Trame                                           | 25              |
|                  | Résistance rupture (daN)                        |                 |
|                  | Chaîne                                          | 140             |
|                  | Trame                                           | 100             |