

# MIRAGE 2



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



# MIRAGE 2 Bordeaux 04

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% aluminiumbeschichteter Polyester              |
| <b>Gewicht</b>           | 200 g/m <sup>2</sup> <b>Breite</b> 280 cm          |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                          |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                             |

## Technische Merkmale

|                            |                                            |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Brandschutzklassifizierung | IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                 |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                        | 55 %            |
|                            | Absorption lumineuse                       | 38 %            |
|                            | Transmission lumineuse                     | 7 %             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                          | 56 %            |
|                            | Absorption solaire                         | 37 %            |
|                            | Transmission solaire                       | 7 %             |
|                            | Transmission UV                            | 5 %             |
|                            | Gtot                                       | Gt 39 % Fc 66 % |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                | 6               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)               |                 |
|                            | Kette                                      | 0               |
|                            | Schuss                                     | -0.5            |
|                            | Allongement rupture (mm)                   |                 |
|                            | Kette                                      | 25              |
|                            | Schuss                                     | 23              |
|                            | Résistance rupture (daN)                   |                 |
|                            | Kette                                      | 110             |
|                            | Schuss                                     | 140             |