

NOCLIN fond naturel FARNAY 2335

NOCLIN fond naturel FARNAY
2335
Sienne 29





NOCLIN fond naturel FARNAY

2335 Sienne 29

Propriétés techniques



Non feu

Applications	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Poids	380 g/m ² 1064 g/ml Laize 280 cm
Sens	Contresens
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Indice optique	Réflexion lumineuse	53 %
	Absorption lumineuse	47 %
Indice thermique	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	36 %
	Gtot	Gt 36 % Fc 61 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	51
	Trame	84