

# NOCLIN fond naturel MURA 2334

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Saphir 106

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Terre 107

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Ivoire 115

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Rose 129

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Minéral 157

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Dune 170

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Savane 185

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Glacier 43

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Mastic 48

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Turquoise 53

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Grenat 56

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Olive 61

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Fusain 71

NOCLIN fond naturel MURA  
2334  
Cassis 97





# NOCLIN fond naturel MURA

## 2334 Glacier 43

Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Poids

380 g/m<sup>2</sup> 1064 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                        |                        |
|------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                    | <b>53 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                   | <b>47 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                      | <b>64 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                     | <b>36 %</b>            |
|                  | Gtot                                   | <b>Gt 36 % Fc 61 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)            | <b>4</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)           |                        |
|                  | Chaîne                                 | <b>-1</b>              |
|                  | Trame                                  | <b>-1</b>              |
|                  | Allongement rupture (mm)               |                        |
|                  | Chaîne                                 | <b>48</b>              |
|                  | Trame                                  | <b>72</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)               |                        |
|                  | Chaîne                                 | <b>51</b>              |
|                  | Trame                                  | <b>84</b>              |