

# NOCTIS UNI



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



# NOCTIS UNI Mastic 48

Dieser einfarbige Stoff ist ein Klassiker in unserer Palette. Er ist in mehreren Farben erhältlich. NOCTIS UNI ist ein flammhemmender, antibakterieller Abdunkelungsstoff. Er tötet 99% der Bakterien des Typs Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae (antibakterielle Wirkung nur auf der graumelierten Rückseite von Noctis Uni). Beim Waschen des Stoffs setzt dieser keinerlei Biozidprodukte im Wasser frei.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester mit grau meliertem Acryl-Trägermaterial           |
| <b>Gewicht</b>           | 330 g/m²                                                         |
| <b>Breite</b>            | 200 cm                                                           |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                        |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                      |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                           |

## Technische Merkmale

|                            |                                                  |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1                               |                        |
| Akustik                    | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)           | <b>0.28</b>            |
|                            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | <b>0.2</b>             |
|                            | Classe d'absorption acoustique                   | <b>E</b>               |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                              | <b>33 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                             | <b>67 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                | <b>34 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                               | <b>66 %</b>            |
|                            | Gtot                                             | <b>Gt 46 % Fc 77 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                      | <b>6</b>               |
|                            | Boulochage                                       | <b>5</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                     |                        |
|                            | Kette                                            | <b>-0,5</b>            |
|                            | Schuss                                           | <b>0</b>               |
|                            | Martindale (Cycles)                              | <b>35000</b>           |
|                            | Allongement rupture (mm)                         |                        |
|                            | Kette                                            | <b>20</b>              |
|                            | Schuss                                           | <b>24</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                         |                        |
|                            | Kette                                            | <b>53</b>              |
|                            | Schuss                                           | <b>63</b>              |