


# NOCTURNE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi





# NOCTURNE Gris  03

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erh ltlich.

## Propri t s techniques



Non feu

### Applications

Innenfutter - Fl chenvorh nge - Vorh nge -  
Faltgardinen

### Composition

100% Polyester mit wei  meliertem Acryl-  
Tr germaterial

### Poids

280 g/m  784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

**Minimum commande** 1 m tre(s) lin aire(s)

## Caract ristiques techniques

|                  |                                     |                        |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                        |
| Indice optique   | R flexion lumineuse                 | <b>71 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                | <b>29 %</b>            |
| Indice thermique | R flexion solaire                   | <b>66 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                  | <b>34 %</b>            |
|                  | Gtot                                | <b>Gt 35 % Fc 60 %</b> |
|                  |                                     |                        |
| R sistance       | Solidit  lum re (Classe/8)          | <b>4</b>               |
|                  | Boulochage                          | <b>3-4</b>             |
|                  | Stabilit  dimensionnelle (%)        |                        |
|                  | Cha ne                              | <b>-0,5</b>            |
|                  | Trame                               | <b>0</b>               |
|                  | Martindale (Cycles)                 | <b>40000</b>           |
|                  | Allongement rupture (mm)            |                        |
|                  | Cha ne                              | <b>19</b>              |
|                  | Trame                               | <b>22</b>              |
|                  | R sistance rupture (daN)            |                        |
|                  | Cha ne                              | <b>37</b>              |
|                  | Trame                               | <b>57</b>              |