


# NOCTURNE







# NOCTURNE Chamois 111

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

### Poids

280 g/m<sup>2</sup> 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                     |                        |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                 | <b>71 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                | <b>29 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                   | <b>66 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                  | <b>34 %</b>            |
|                  | Gtot                                | <b>Gt 35 % Fc 60 %</b> |
|                  |                                     |                        |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)         | <b>4</b>               |
|                  | Boulochage                          | <b>3-4</b>             |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)        |                        |
|                  | Chaîne                              | <b>-0,5</b>            |
|                  | Trame                               | <b>0</b>               |
|                  | Martindale (Cycles)                 | <b>40000</b>           |
|                  | Allongement rupture (mm)            |                        |
|                  | Chaîne                              | <b>19</b>              |
|                  | Trame                               | <b>22</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)            |                        |
|                  | Chaîne                              | <b>37</b>              |
|                  | Trame                               | <b>57</b>              |

