

# NOCTURNE MURA 2334





# NOCTURNE MURA 2334 Rose 129

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial  |
| <b>Gewicht</b>           | 280 g/m <sup>2</sup> 784 g/ml <b>Breite</b> 280 cm      |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                               |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                  |

## Technische Merkmale

|                            |                                     |                        |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                 | <b>71 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                | <b>29 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                   | <b>66 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                  | <b>34 %</b>            |
|                            | Gtot                                | <b>Gt 35 % Fc 60 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)         | <b>5</b>               |
|                            | Boulochage                          | <b>3-4</b>             |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)        |                        |
|                            | Kette                               | <b>-0.5</b>            |
|                            | Schuss                              | <b>0</b>               |
|                            | Martindale (Cycles)                 | <b>40000</b>           |
|                            | Allongement rupture (mm)            |                        |
|                            | Kette                               | <b>19</b>              |
|                            | Schuss                              | <b>22</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)            |                        |
|                            | Kette                               | <b>37</b>              |
|                            | Schuss                              | <b>57</b>              |

