




# OPAQ





0000  
Photo 00





# OPAQ Mastic 48

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff hat keine Brandschutzklassifizierung.  
Propriétés techniques



|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Applications     | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| Composition      | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial  |
| Poids            | 280 g/m² 784 g/ml <b>Laize</b> 280 cm                   |
| Sens             | Sens normal ou contresens                               |
| Certifications   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                       |
| Minimum commande | 25 mètre(s) linéaire(s)                                 |

## Caractéristiques techniques

|                  |                              |                        |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| Non feu          | nicht klassifiziert          |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse          | <b>82 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse         | <b>18 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire            | <b>74 %</b>            |
|                  | Absorption solaire           | <b>26 %</b>            |
|                  | Gtot                         | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
|                  |                              |                        |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>4</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>-0,5</b>            |
|                  | Trame                        | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>26</b>              |
|                  | Trame                        | <b>15</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>62</b>              |
|                  | Trame                        | <b>31</b>              |