

# VELCEN



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



VERBODEN  
Climax 78



**(Headquarters) SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
*Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen*



# VELCEN Ficelle 09

Flammhemmender Velvet  
Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                             |
| <b>Gewicht</b>           | 325 g/m <sup>2</sup> 449 g/ml <b>Breite</b> 138 cm     |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal                                            |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                      |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                                                            |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1                                         |              |
| Akustik                    | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.55</b>  |
|                            | Classe d'absorption acoustique                             | <b>D</b>     |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>     |
|                            | Boulochage                                                 | <b>5</b>     |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                               |              |
|                            | Kette                                                      | <b>0</b>     |
|                            | Schuss                                                     | <b>-0.5</b>  |
|                            | Martindale (Cycles)                                        | <b>70000</b> |
|                            | Allongement rupture (mm)                                   |              |
|                            | Kette                                                      | <b>24</b>    |
|                            | Schuss                                                     | <b>32</b>    |
|                            | Résistance rupture (daN)                                   |              |
|                            | Kette                                                      | <b>120</b>   |
|                            | Schuss                                                     | <b>77</b>    |

