


BIOSAT



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
 Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



BIOSAT Lagon 110

Kombinieren Sie Ästhetik und Wohlergehen mit hochtechnischen Fasern für antibakterielle und antivirale Wirkung: tötet 99% der Bakterien (getestet an Staphylococcus aureus und Klebsiella pneumoniae). BIOSAT wurde an 2 Virusstämmen getestet: umhülltes Human Coronavirus HCoV-229 (ähnlich wie Covid-19) und nicht umhülltes murines Norovirus (ähnlich wie Gastroenteritis-Virus). Für erstere tötet BIOSAT nahezu 98% des Virus in weniger als 2 Stunden und für letztere 73% in weniger als 2 Stunden.

Technische Eigenschaften



Non feu



Antiviral

Anwendungen Flächenvorhänge - Trennvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Zusammensetzung polyester/polyester FR bioactive

Gewicht 135 g/m² 378 g/ml **Breite** 280 cm

Laufrichtung Contresens

Labels France Terre Textile (R016)

Zertifizierungen OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung 1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.72
Optischer Index	Réflexion lumineuse	15 %
	Absorption lumineuse	81 %
	Transmission lumineuse	4 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	41 %
	Absorption solaire	37 %
	Transmission solaire	22 %
	Transmission UV	6 %
	Gtot	Gt 44 % Fc 74 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-0.5
	Schuss	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	43
	Schuss	37
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	42
	Schuss	129

