


# BORNEO ENVERS BLANC





# BORNEO ENVERS BLANC Corail

## 14

### Propriétés techniques



Non feu

#### Applications

Vorhänge - Faltgardinen

#### Composition

100% Polyester

#### Poids

440 g/m<sup>2</sup> 1232 g/ml **Laize** 280 cm

#### Sens

Sens normal ou contresens

#### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

#### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                            |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno            |                        |
| Acoustique       | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.89</b>            |
|                  | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.9</b>             |
|                  | Classe d'absorption acoustique                             | <b>A</b>               |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                        | <b>60 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                                       | <b>40 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                                          | <b>56 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                                         | <b>44 %</b>            |
|                  | Gtot                                                       | <b>Gt 39 % Fc 65 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                | <b>6</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                               |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>-0.5</b>            |
|                  | Trame                                                      | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)                                   |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>31</b>              |
|                  | Trame                                                      |                        |
|                  | Résistance rupture (daN)                                   |                        |
|                  | Chaîne                                                     | <b>130</b>             |
|                  | Trame                                                      | <b>249</b>             |

