



# COLLEGE Corail 14

Dieser Licht filternde Stoff ist in einer Reihe mehrerer Farben erhältlich, die Ihnen einige großartige Dekorationsmöglichkeiten bieten.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                                    |
| <b>Gewicht</b>           | 200 g/m <sup>2</sup>                                          |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                     |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                   |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                             |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                        |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>21 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>71 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>8 %</b>             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>43 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>35 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>22 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>8 %</b>             |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 43 % Fc 73 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>-2.5</b>            |
|                            | Schuss                                                                   | <b>-0.5</b>            |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>23</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>24</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>93</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>120</b>             |

