



# COLLIOURE Terre 107

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                                    |
| <b>Gewicht</b>           | 270 g/m <sup>2</sup> <b>Breite</b> 140 cm / 280 cm            |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                     |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                   |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                             |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                        |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>33 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>64 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>3 %</b>             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>50 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>36 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>14 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>1 %</b>             |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 41 % Fc 69 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>5</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>-3</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>-0.5</b>            |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>28</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>100</b>             |
|                            | Schuss                                                                   | <b>160</b>             |

