



# COLLIOURE Marine 25

Dieser einfarbige Körperstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

270 g/m<sup>2</sup> **Laize** 140 cm / 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                |                                                                          |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu        | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique | Réflexion lumineuse                                                      | <b>10 %</b>            |
|                | Absorption lumineuse                                                     | <b>86 %</b>            |
|                | Transmission lumineuse                                                   | <b>4 %</b>             |
|                | Gtot                                                                     | <b>Gt 45 % Fc 76 %</b> |
| Résistance     | Réflexion solaire                                                        | <b>37 %</b>            |
|                | Absorption solaire                                                       | <b>46 %</b>            |
|                | Transmission solaire                                                     | <b>17 %</b>            |
|                | Transmission UV                                                          | <b>5 %</b>             |
|                | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>4</b>               |
|                | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                | Chaîne                                                                   | <b>-3</b>              |
|                | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>            |
|                | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                | Chaîne                                                                   | <b>26</b>              |
|                | Trame                                                                    | <b>28</b>              |
|                | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                | Chaîne                                                                   | <b>100</b>             |
|                | Trame                                                                    | <b>160</b>             |