



# ETAMINE Anthracite 38

Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-Farbtönen erhältlich.

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

95 g/m<sup>2</sup> 285 g/ml **Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                          |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                                      | <b>2 %</b>             |
|                  | Absorption lumineuse                                                     | <b>77 %</b>            |
|                  | Transmission lumineuse                                                   | <b>21 %</b>            |
|                  | Réflexion solaire                                                        | <b>21 %</b>            |
| Indice thermique | Absorption solaire                                                       | <b>42 %</b>            |
|                  | Transmission solaire                                                     | <b>37 %</b>            |
|                  | Transmission UV                                                          | <b>24 %</b>            |
|                  | Gtot                                                                     | <b>Gt 47 % Fc 79 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>4</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>0</b>               |
|                  | Trame                                                                    | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>46</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>13</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>41</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>40</b>              |

