

# NOCLIN Naturel 26

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| **Poids** | 380 g/m² 1064 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Contresens |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **53 %** |
| | Absorption lumineuse | **47 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **64 %** |
| | Absorption solaire | **36 %** |
| | Gtot | **Gt 36 % Fc 61 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-1** |
| | Trame | **-1** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **48** |
| | Trame | **72** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **51** |
| | Trame | **84** |