



NOCLIN fond naturel MURA 2334 Turquoise 53

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Poids

380 g/m² 1064 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Indice optique	Réflexion lumineuse	53 %
	Absorption lumineuse	47 %
Indice thermique	Réflexion solaire	64 %
	Absorption solaire	36 %
	Gtot	Gt 36 % Fc 61 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	-1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	48
	Trame	72
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	51
	Trame	84



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi