



# NOCTURNE Sienne 29

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

## Propriétés techniques



Non feu

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Composition</b>      | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial  |
| <b>Poids</b>            | 280 g/m <sup>2</sup> 784 g/ml <b>Laize</b> 280 cm       |
| <b>Sens</b>             | Sens normal ou contresens                               |
| <b>Minimum commande</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                  |

## Caractéristiques techniques

|                  |                                     |                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Non feu          | B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 |                 |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                 | 71 %            |
|                  | Absorption lumineuse                | 29 %            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                   | 66 %            |
|                  | Absorption solaire                  | 34 %            |
|                  | Gtot                                | Gt 35 % Fc 60 % |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)         | 5               |
|                  | Boulochage                          | 3-4             |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)        |                 |
|                  | Chaîne                              | -0,5            |
|                  | Trame                               | 0               |
|                  | Martindale (Cycles)                 | 40000           |
|                  | Allongement rupture (mm)            |                 |
|                  | Chaîne                              | 19              |
|                  | Trame                               | 22              |
|                  | Résistance rupture (daN)            |                 |
|                  | Chaîne                              | 37              |
|                  | Trame                               | 57              |