



# NORA Gris Envers Blanc 63

## Propriétés techniques

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Poids</b>            | 380 g/m² 1064 g/ml <b>Laize</b> 280 cm    |
| <b>Sens</b>             | Contresens                                |
| <b>Certifications</b>   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)         |
| <b>Minimum commande</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                   |

## Caractéristiques techniques

|            |                              |      |
|------------|------------------------------|------|
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%) |      |
|            | Chaîne                       | -0,5 |
|            | Trame                        | -0,5 |
|            | Allongement rupture (mm)     |      |
|            | Chaîne                       | 28   |
|            | Trame                        | 12   |
|            | Résistance rupture (daN)     |      |
|            | Chaîne                       | 140  |
|            | Trame                        | 57   |
|            |                              |      |