



# OPAQ Bpi 00

Druck-Trärgewebe zur Verdunkelung ohne Klassifizierung

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial  |
| <b>Gewicht</b>           | 280 g/m <sup>2</sup> 784 g/ml <b>Breite</b> 280 cm      |
| <b>Laufrichtung</b>      | Contresens                                              |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                       |
| <b>Mindestbestellung</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                              |                        |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | nicht klassifiziert          |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse          | <b>82 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse         | <b>18 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire            | <b>74 %</b>            |
|                            | Absorption solaire           | <b>26 %</b>            |
|                            | Gtot                         | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>4</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                            | Kette                        | <b>-0,5</b>            |
|                            | Schuss                       | <b>0</b>               |
|                            | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                            | Kette                        | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                       | <b>15</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                            | Kette                        | <b>62</b>              |
|                            | Schuss                       | <b>31</b>              |

