



# SIENTO LITO Cuivre 50

Licht filternder Stoff aus recycelten Garnen Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% Polyester FR, davon 90% aus recyceltem Material

### Poids

335 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                          |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Acoustique       | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                                   | <b>0.76</b>            |
|                  | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ )               | <b>0.7</b>             |
|                  | Classe d'absorption acoustique                                           | <b>C</b>               |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                                      | <b>25 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                                                     | <b>71 %</b>            |
|                  | Transmission lumineuse                                                   | <b>4 %</b>             |
| Indice thermique | Réflexion solaire                                                        | <b>41 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                                                       | <b>45 %</b>            |
|                  | Transmission solaire                                                     | <b>14 %</b>            |
|                  | Transmission UV                                                          | <b>2 %</b>             |
|                  | Gtot                                                                     | <b>Gt 44 % Fc 74 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>5</b>               |
|                  | Boulochage                                                               | <b>1</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>-1</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>-0.5</b>            |
|                  | Martindale (Cycles)                                                      | <b>20000</b>           |
|                  | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>49</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>34</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>140</b>             |
|                  | Trame                                                                    | <b>79</b>              |

