



# SIENTO RECYCLE UNI Naturel

## 26

### Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Bettwäsche -<br>Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung - Faltgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester FR, davon 95% aus recyceltem Material                                                            |
| <b>Gewicht</b>           | 370 g/m <sup>2</sup> <b>Breite</b> 280 cm                                                                       |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                                                                                       |
| <b>Labels</b>            | France Terre Textile (R016)                                                                                     |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)                                                                       |
| <b>Mindestbestellung</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                                                                                          |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                          |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Akustik                    | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                                   | <b>0.73</b>            |
|                            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ )               | <b>0.65</b>            |
|                            | Classe d'absorption acoustique                                           | <b>C</b>               |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                      | <b>52 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                     | <b>40 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                                                   | <b>8 %</b>             |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                        | <b>61 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                       | <b>24 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                                                     | <b>15 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                                          | <b>3 %</b>             |
|                            | Gtot                                                                     | <b>Gt 37 % Fc 63 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>6</b>               |
|                            | Boulochage                                                               | <b>4-5</b>             |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>-1,5</b>            |
|                            | Schuss                                                                   | <b>-1,5</b>            |
|                            | Martindale (Cycles)                                                      | <b>90000</b>           |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>41</b>              |
|                            | Schuss                                                                   | <b>44</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                            | Kette                                                                    | <b>180</b>             |
|                            | Schuss                                                                   | <b>150</b>             |

