



# SOFTLINE Blanc 01

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Falzgardinen |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% feuerfester Polyester                              |
| <b>Gewicht</b>           | 80 g/m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Breite</b>            | 300 cm                                                  |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                               |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                       |
| <b>Mindestbestellung</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                              |                 |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1           |                 |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse          | 63 %            |
|                            | Absorption lumineuse         | 5 %             |
|                            | Transmission lumineuse       | 32 %            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire            | 63 %            |
|                            | Absorption solaire           | 5 %             |
|                            | Transmission solaire         | 32 %            |
|                            | Transmission UV              | 25 %            |
|                            | Gtot                         | Gt 37 % Fc 62 % |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)  | 6               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                            | Kette                        | -0.5            |
|                            | Schuss                       | -0.5            |
|                            | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                            | Kette                        | 25              |
|                            | Schuss                       | 10              |
|                            | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                            | Kette                        | 45              |
|                            | Schuss                       | 23              |

