

# ASTRAL Bpi 00

Druck-Trärgewebe zur Verdunkelung

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

### Poids

280 g/m<sup>2</sup> 784 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                                      |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                                                  | <b>82 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                                                                 | <b>18 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire                                                                    | <b>74 %</b>            |
|                  | Absorption solaire                                                                   | <b>26 %</b>            |
|                  | Gtot                                                                                 | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                                          | <b>4</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                                                         |                        |
|                  | Chaîne                                                                               | <b>-0,5</b>            |
|                  | Trame                                                                                | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)                                                             |                        |
|                  | Chaîne                                                                               | <b>26</b>              |
|                  | Trame                                                                                | <b>15</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)                                                             |                        |
|                  | Chaîne                                                                               | <b>62</b>              |
|                  | Trame                                                                                | <b>31</b>              |

