# BORNEO Bpi 00

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Vorhänge - Faltgardinen |
| **Composition** | 100% feuerfester Polyester |
| **Poids** | 440 g/m² 1232 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.89** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.9** |
| | Classe d'absorption acoustique | **A** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **60 %** |
| | Absorption lumineuse | **40 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **56 %** |
| | Absorption solaire | **44 %** |
| | Gtot | **Gt 39 % Fc 65 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **0** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **31** |
| | Trame | |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **130** |
| | Trame | **250** |